



BONA Novia

Указания за използване

Подготовка на основата

Първоначално обработете пода с грунд Bona или нанасете директно Novia. Повърхността, която ще се лакира трябва да бъде добре шлайфана, суха и без остатъци от шкурка, масло, вакси или други замърсявания.

За окончателна обработка да се използва Bona Scrad System или шкурка номер 120 или по фина. Най-добри резултати се постигат с дискова машина.

***Важно:** Някои модифицирани видове дърво напр. Диамантена ела или стабилизирани кафяви бук могат да изискват специална обработка. Моля свържете се с Вашия местен технически офис за консултация.*

Нанасяне

Тубата с лака трябва да е разклатена добре преди работа (или разливане). Нанасянето се извършва най-добре с валеж Bona. Нанасяйте лака равномерно с плавни движения, като избягването натрупването му. Необходимо е нанасяне на най-малко три слоя лак (или евентуално една ръка грунд и два слоя лак). След първата ръка може да се извърши леко междинно шлайфане с мрежа 150 или по-фина.

***Важно!** Температурата в помещението и на лака не трябва да бъде по-ниска от 13°C по време на нанасяне и съхнене. Времето за съхнене може да варира съобразно температурата, влажността на въздуха, нанесеното количество, въздушното течение и попиващата способност на основата.*

Върху пода може да се ходи леко приблизително 8 часа след последното лакиране. След около 1 седмица покритието е окончателно изсъхнало. Тогава пода може да се почиства с влажна кърпа и неутрален, леко алкален препарат напр. Bona Cleaner и да се застилат килими.

Поддържане

За редовно почистване и поддържане на пода се препоръчва Bona Floor Care System.